


















TEXTROL® HES

SATURATEUR MONOCOUCHE BOIS TENDRES

Description du produit	TEXTROL® HES est un saturateur pour bois tendres monocouche. Développé sur une technologie haut extrait sec capable de pénétrer dans le bois en profondeur, TEXTROL® HES isole et apporte une protection contre les intempéries tout en mettant en valeur son veinage et sa beauté naturelle.										
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Saturateur Haut Extrait Sec. Monocouche.• Barrière anti-UV renforcée.• Respecte la beauté naturelle du bois.• Excellente résistance aux variations dimensionnelles.• Non filmogène. Ne s'écaille pas.• Microporeux.• Satiné-mat.• À base d'huiles naturelles végétales.										
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Extérieur : chalets, bardages, terrasses, barrières, abris de jardin...• Bois tendres traités (autoclave, THT hors oléothermie) ou non.• Bruts de sciage, brossés, rabotés neufs ou anciens.										
Caractéristiques techniques	<p>Liant : Alkyde. Solvant type : White-Spirit. Densité (à + 20°C) : 0.960 ± 0.05. Viscosité (20°C) : Semi-épais, thixotrope. Extrait sec : 69 % ± 1. Point d'éclair : > 60°C. Conditionnements : 1 l, 5 l, 20 l.</p> <p>Teintes :</p> <table border="0"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INCOLORE</td><td>CHÊNE CLAIR</td><td>CHÊNE MOYEN</td><td>CHÊNE FONCÉ</td><td>TECK</td></tr></table> <p>Séchage (données à +20°C et 50% d'humidité relative) : 24/48 heures. COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/e) : 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 310 g/l COV.</p>						INCOLORE	CHÊNE CLAIR	CHÊNE MOYEN	CHÊNE FONCÉ	TECK
											
INCOLORE	CHÊNE CLAIR	CHÊNE MOYEN	CHÊNE FONCÉ	TECK							
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none">• Le bois doit être propre, parfaitement sec en surface (hygrométrie maxi du bois 18%), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes DTU en vigueur. Exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement.• Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée (température maxi du bois 30°C).• S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 24 à 48 heures après l'application. Attention à la rosée matinale. <p>BOIS NEUFS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Si préparés, ouverts, brossés ou bruts de sciage : application directe.• Si fermés/glacés, humides : procéder à une préparation du support. <p>BOIS GRIS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Nettoyage au NET-TROL® 200*. <p>BOIS GRIS DÉJÀ TRAITÉS (huilés) :</p> <ul style="list-style-type: none">• Déshuilage avec le système NET-TROL® 400* + NET-TROL® 200*. <p>BOIS PEINTS, LASURES OU VERNIS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Remettre le support à nu (ponçage, gommage, décapage...).										
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none">• Rouleau• Pistolet• Pinceau										

Conseils de pro	<ul style="list-style-type: none"> • Avant de démarrer, vérifier la teinte choisie sur une petite surface (attendre le séchage). • Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes. • Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud. • L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%. • Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures. • Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre. • Il est conseillé de travailler de haut en bas. • En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre. • Appliquer une couche garnie de TEXTROL® HES dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame. • Attendre 15 à 30 mn puis lisser le surplus pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme. • Si application au pistolet, un lissage immédiat est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme. • Mise en service terrasses, pontons : trafic normal 48/72 heures. <p>Note : notre service technique est à votre disposition pour vous conseiller et vous faire parvenir une notice technique.</p>
Rendement	+ 12 m ² /l par couche.
Maintenance	<p>RÉNOVATION COURANTE : Sous l'action des intempéries et des UV, le bois s'éclaircira. Sur une surface propre, procéder à une maintenance simple en appliquant une couche généreuse de TEXTROL® HES.</p> <p>RÉNOVATION TARDIVE (bois grisailés ou noircis) : Éliminer le gris de surface avec NET-TROL® 200* (ou NET-TROL® 400* suivant l'état du bois) puis recommencer le système de protection recommandé (cf. paragraphe APPLICATION).</p>
Nettoyage du matériel d'application	White-Spirit
Stockage	Stocker le produit à l'abri des variations de température et du gel, dans son emballage d'origine hermétiquement clos.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Date d'édition	Décembre 2015.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

* Même fabricant



© Nomad Soul



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
 Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

TEXTROL® HES est une marque



DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
 Boucle Odon Godart 8 - 1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
 Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.pro