



OWATROL PARKET

VITRIFICATEUR POLYURÉTANE

Description	<ul style="list-style-type: none">• Vitrificateur polyuréthane monocomposant pour bois intérieurs.• Protège durablement les bois soumis à l'abrasion.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Produit applicable sur bois brut et préparé.• Haute résistance à l'usure, spécialement pour parquets.
Destination	<ul style="list-style-type: none">• Intérieur.• Parquets, escaliers, planchers.
Caractéristiques techniques	<p>Type de résine : Résines alkydes modifiées polyuréthanes. Teinte : Incolore. Finitions : Mate, satinée ou brillante selon les conditionnements. Point d'éclair : >60°C. Densité (20°C) : 0.950 ± 0,05. Viscosité : Liquide semi-fluide. Classification AFNOR (NF T36005) : Famille 1 - Classe 4a/6a Conditionnements : 0,75L - 2,5L - 10L. COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/L (2010). Ce produit contient max. 400 g/L COV.</p>
Dilution	<ul style="list-style-type: none">• Ne pas diluer.• Prêt à l'emploi.
Recommandations générales	<ul style="list-style-type: none">• Bien agiter le produit avant et pendant l'application.• Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10°C et supérieure à +30°C. Une humidité relative de 50% permet un séchage optimal.• L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 12% selon DTU en vigueur.• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.• Travailler dans une atmosphère bien ventilée.• Eteindre le chauffage au sol.• Les traitements tels que le ponçage, le brûlage... de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travailler dans des locaux bien ventilés. Porter un équipement de protection personnel adéquat si nécessaire.
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none">• S'applique sur bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU59.1).• Les bois devront être propres, secs, sains, préparés en fonction de leur état. La préparation du support est essentielle pour un résultat optimal de la finition. <p>• Bois neufs et rénovation : Dégraisser, poncer progressivement avec un grain 80 à 180 suivant l'aspect recherché et dépolssiérer.</p> <p>• Bois abimés et anciennement peints, lasurés ou huilés: Décaper à l'aide d'un décapant à sec et/ou poncer jusqu'à revenir au bois brut.</p>

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, spalter ou rouleau poils courts.
Application	<p>Appliquer sur bois nu une couche primaire d'OWATROL PARKET diluée au White-Spirit à raison de 5 %.</p> <p>Finir par 2 couches d'OWATROL PARKET pur à 24 heures d'intervalle.</p> <p>Poncer légèrement entre les couches à l'aide d'un grain 180 à 280.</p> <p>L'application s'effectue dans le sens du veinage du bois.</p> <p>Procéder à l'application comme indiqué ci-dessus.</p>
Séchage et recouvrement (données à 20°C et 50 % d'hygrométrie relative)	<ul style="list-style-type: none"> • Sec après ± 4 heures. • Recouvrable après 24 heures. • Remise du mobilier : 3 jours. • Dureté finale : 3 semaines.
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> • 15 m² par litre et par couche.
Nettoyage et entretien	<ul style="list-style-type: none"> • Pour l'entretien courant, nettoyer le bois avec du Soapclean® dilué. • Pour la rénovation, procéder à un égrenage suivi d'un dépoussiérage puis réappliquer une ou deux couches d'OWATROL PARKET.
Nettoyage du matériel d'application	White-spirit
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert. • À stocker à l'abri du gel et des températures élevées.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Date d'édition	Janvier 2019

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70